

HORIZONT – IN Cream

HORIZONT-IN Cream

Injektážní krém sloužící pro vytvoření vysoce spolehlivé horizontální bariéry proti vztlínající vlhkosti ve zdivu s certifikací WTA



CHARAKTERISTIKA:

HORIZONT-IN Cream je injektážní krém bez obsahu rozpouštědel na silan-siloxanové bázi. **Účinná silan-siloxanová složka tvoří min. 80 % výrobku.** Toto složení zaručuje rychlý prostup do kapilárních systémů typických pro běžné minerální stavební materiály a v nich utváří trvalou horizontální bariéru proti vztlínající vlhkosti. Vyznačuje se velmi snadným použitím, protože se vtlačuje přímo do vyvrtaných otvorů například za pomoci kvalitního tlakového zahradního postřikovače.

VLASTNOSTI:

- K okamžitému a snadnému použití
- S certifikací WTA
- Bez obsahu rozpouštědel
- S vysokou účinností i při vysokém obsahu vlhkosti
- S nízkou spotřebou
- Bez nekontrolovaného výtoku z vrtu
- Obsah silan-siloxanů min. 80%

POUŽITÍ:

HORIZONT-IN Cream se používá především pro vytvoření vysoce spolehlivé horizontální bariéry proti vztlínající vlhkosti ve zdivu. Krém lze aplikovat např. kvalitním tlakovým zahradním postřikovačem přímo do vyvrtaných horizontálních otvorů ve zdivu. Materiál může být použit pro zdivo s obsahem vlhkosti až 95 %.

OBLASTI POUŽITÍ:

- Dodatečné horizontální bariéry proti vztlínající vlhkosti
- Všechny typy běžného zdiva
- Kamenné zdivo včetně pískovce a opuky

SPECIFIKACE:

Balení	Plastový kbelík
Velikost balení	5 a20 L
Hustota	0,9 kg/l
Obsah aktivních složek	min. 80%
Teplota při zpracování	5 °C až 35 °C
Skládování	v suchu, chladu, ne v mrazu 8 měsíců

Referenční spotřeba

Liniová jednořadá injektáž-na 1 m ² průřezu zdiva	cca 1,2 -1,4 l
--	----------------

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být pevný, bez nečistot, prachu, mastnoty, dělitelných vrstev a nesmí být zmrzlý.

APLIKACE

Při plánování a provádění izolačních prací je nutné postupovat dle platných norem, předpisů a technických poznatků. V SRN platí DIN 1053 a technický list 4-4-04/D o chemických hydroizolačních postupech.

Utvoření horizontální hydroizolace injektážní metodou:

1. Do stěny vyvrtejte v řadě otvory s intervalem 10-12 cm. Hloubka vrtů je závislá na tloušťce zdiva a měla by být vždy cca o 5 cm kratší, než je šířka zdiva. Pro vyvrtání otvorů používejte vrtáky o průměru 12-14 mm. Vrtý se zpravidla vedou vodorovně ve spáře.
2. Za použití kompresoru vyfoukejte prach z vrtů.
3. **HORIZONT-IN Cream** vstříkněte přímo do vyvrtaných otvorů a celé je rovnoměrně naplňte. Pro aplikaci použijte např. kvalitní vysokotlaký zahradní postřikovač s trubicí o vhodném průměru.
4. Vrtý uzavřete kapilárně neaktivním cementem např. **KÖSTER KB-Fix** nebo těsnící maltou **KÖSTER WU Mortar**.

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

Dodržujte pokyny a technické předpisy uvedené v německých návodech WTA (renovace vlhkého zdiva).

Nepoužívejte za mrazu.

SLOŽENÍ

Silan a siloxanové sloučeniny

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v suchu a chladu. Načatá balení je nutno ihned uzavřít a co nejdříve zpracovat.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY / DOPORUČENÍ

Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

LIKVIDACE ODPADU

Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odveďte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie a čisté plastové obaly je možné recyklovat.

Výrobce a výhradní distributor pro Českou republiku

BAUPROTECT s.r.o.

Bělehradská 858/23

120 00 Praha 2

Tel.: 732 132 445

www.bauprotet.cz

PRÁVNÍ DODATEK

Tyto informace jsou založeny na rozsáhlých testech a praktických zkušenostech. Můžeme však uvést pouze všeobecné pokyny, a to z důvodu, že nejsou známy konkrétní stavební podmínky a způsob provádění. Z důvodu nepředvídatelných vlivů týkajících se pracovních podmínek, podkladů a materiálů může být záruka pracovních výsledků nebo odpovědnosti za škody neopodstatněná. V případě nejistoty doporučujeme výrobek před použitím vyzkoušet. Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků se tyto informace mohou změnit bez předchozího upozornění. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.bauprotect.cz. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a bezpečnostních listů. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Verze 2.2025.